



Грунтовка глубокого проникновения.

Грунт-Бетоноконттакт.

Технические характеристики

Таблица 1

Наименование показателя	Грунтовка глубокого проникновения	Грунт Бетоноконттакт
Расход на 1 слой	5 - 14 м ² /л в зависимости от состояния и впитывающей способности поверхности	5-7 м ² /кг (7-9 м ² /л) в зависимости от способа нанесения, впитывающей способности основания
Сухой остаток	Ок. 6 %	Ок. 50 %
Плотность	1,0 - 1,05 кг/л	1,25 - 1,4 кг/л
Разбавитель	Вода	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением	Наносится кистью или валиком
Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %	1 час	1 час. Штукатурные и облицовочные работы проводить не ранее, чем через 12 часов после нанесения последнего слоя грунтовки.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.	При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Цвет	Белый. После высыхания - прозрачный.	Белый, розовый (как индикатор нанесения)
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 24 мес.	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 12 мес.
Фасовка	5 л, 10 л, 20 л, 30л	3,5 кг, 7 кг, 15 кг



LUXELIME

Таблица №2

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
1 Цвет	Не нормируется	По ГОСТ 29319
2 Внешний вид покрытия	Грунтовка глубокого проникновения, грунтовка огнебиозащитная: жидкость белого цвета, которая после высыхания становится полупрозрачной. Грунт-бетоноконтат: белого или розового цвета, в составе есть микрокальцит (или мел), кварцевый песок; после высыхания - полупрозрачный.	По ГОСТ Р 52020
3 pH	6,5-9,5	По ГОСТ Р 52020
4 Время высыхания до степени 3 при температуре $(20\pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более	1	По ГОСТ 19007
5 Условная вязкость при температуре $(20,0\pm 0,5)^\circ\text{C}$ по вискозиметру ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм, с, не менее	15	По ГОСТ 8420
6 Смываемость пленки, $\text{г}/\text{м}^2$, не более	3,5	По ГОСТ Р 52020
7 Стойкость к статическому воздействию воды при температуре $(20\pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не менее	24	По ГОСТ 9.403, метод А, ГОСТ Р 52020



Краски водно-дисперсионные.

Технические характеристики

Таблица 3

Наименование показателя	Водно-дисперсионная краска для стен и потолков в сухих помещениях	Водно-дисперсионная краска для стен и потолков моющаяся	Водно-дисперсионная фасадная краска
Расход на 1 слой	6-8 м ² /кг – по ровной непитывающей поверхности 4-6 м ² /кг – по неровной впитывающей поверхности	6-8 м ² /кг – по ровной непитывающей поверхности 4-6 м ² /кг – по неровной впитывающей поверхности	9-11 м ² /л по ровной непитывающей поверхности; 7-9 м ² /л по неровной впитывающей поверхности.
Сухой остаток	Ок 48%	Ок 52%	Ок. 54%
Плотность	1,2 – 1,3 кг/л	1,25 – 1,35 кг/л	1,25 – 1,4 кг/л
Разбавитель	Вода	Вода	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.	Наносится кистью, валиком или распылением	Наносится кистью, валиком или распылением. При нанесении распылением применять сопло 0,018"–0,023", т.е. 0,450–0,580 мм.
Время высыхания, при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %	1 час, следующий слой наносить через 1,5 часа.	1 час, следующий слой наносить через 1,5 часа.	1 час, следующий слой можно наносить через 12 часов. следующий слой наносить не ранее, чем через 24 часа.
Блеск	Матовый	Матовый	Матовый
Цвет	Белый	Белый	Белый

Хранение и транспортировка	Транспортировать и переносить в плотно закрытой таре. Хранить при t не ниже 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.	Транспортировать и переносить в плотно закрытой таре. Хранить при t не ниже 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.	Транспортировать и переносить в плотно закрытой таре. Хранить при t не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	12 месяцев в заводской невскрытой упаковке	12 месяцев в заводской невскрытой упаковке	12 месяцев в заводской невскрытой упаковке
Фасовка	3кг, 7кг, 14кг, 25кг, 40кг	3кг, 7кг, 14кг, 25кг, 40кг	3кг, 7кг, 14кг, 25кг, 40кг